

DATENBLATT

Rockfon Blanka®



Sounds Beautiful

Rockfon Blanka®




- Rockfon Blanka hat eine sehr matte, glatte, superweiße Oberfläche mit hoher Lichtreflexion und Lichtdiffusion, die zu Energieeinsparungen und hellen/komfortablen Innenräumen beitragen kann.
- Die glatte, richtungsungebundene Oberfläche von Rockfon Blanka reduziert die Montagezeit und die antistatische Oberfläche hält Baustellenstaub stand.
- Die verbesserte Oberfläche macht Rockfon Blanka strapazierfähiger und unempfindlicher gegen Schmutz sowie den tagtäglichen Einsatz, sodass die Produktlebensdauer verlängert wird.

Produktbeschreibung

- Steinwolleplatte
- Sichtseite: tiefmatte, glatte und superweiß eingefärbte Vliesoberfläche
- Rückseite: Vliesoberfläche
- Strapazierfähige eingefärbte Kanten






Anwendungsbereiche

- Büro
- Bildung
- Einzelhandel
- Freizeit & Sport
- Gesundheitswesen

Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m²)	Empfohlenes Montagesystem	Recycling-Anteil	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 CO ₂ Fußabdruck Herstellung (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 CO ₂ Fußabdruck Lebenszyklus (kg CO ₂ eq/m²)*
 A15	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T15 A	40%		2,24	2,82
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T15 A				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T15 A				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T15 A				
 A24	600 x 600 x 20	2,3	Rockfon® System T24 A	40%		2,24	2,82
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 A				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T24 A				
 B	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System B Adhesive	40%		2,34	3,38
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System B Adhesive				
 D	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D	40%		2,34	3,38
	625 x 625 x 20		Rockfon® System XL T24 D				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 D				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T24 D				
 D/AEX	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX	40%		2,34	3,38
	1250 x 312,5 x 20		Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX				
	1500 x 300 x 20		Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX				
	1500 x 312,5 x 20		Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX				
	1800 x 300 x 20		Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX				
	1800 x 312,5 x 20		Rockfon® System Bandraster Dzn/AEX				
 E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E	40%		3,07	3,86
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T15 E				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System Ultraline E				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T15 E				
			Rockfon® System Ultraline E				

* Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.



Kante	Modulgröße (mm)	Zirkagewicht (kg/m²)	Empfohlenes Montagesystem	Recycling-Anteil	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 CO ₂ Fußabdruck Herstellung (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 CO ₂ Fußabdruck Lebenszyklus (kg CO ₂ eq/m²)*
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E	40%		3,07	3,86
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T24 E				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 E				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T24 E				
 G	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System G direct	40%		2,34	3,38
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System G direct				
 M	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 M	40%		2,34	3,38
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T24 M				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 M				
 X	600 x 600 x 22	3,7	Rockfon® System T24 X	40%		2,83	4
	625 x 625 x 22		Rockfon® System T24 X DLC				
	1200 x 600 x 22		Rockfon® System T24 X				
			Rockfon® System T24 X DLC				
	1250 x 625 x 22		Rockfon® System T24 X				
			Rockfon® System T24 X DLC				
	1800 x 600 x 22		Rockfon® System T24 X				
Rockfon® System T24 X DLC							
 Z	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Z	40%		2,34	3,38
	625 x 625 x 20		Rockfon® System T24 Z				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T24 Z				
	1250 x 625 x 20		Rockfon® System T24 Z				
	1800 x 600 x 20		Rockfon® System T24 Z				

* Vollständige Angaben zu den Umweltauswirkungen finden Sie in unseren Produkt-EPDs unter rockfon.link/de-epd. Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsmethoden und Szenarioannahmen sind die Werte für Umweltauswirkungen im Allgemeinen nicht direkt zwischen den Herstellern vergleichbar.




Leistung



Schallabsorption
 α_w : bis zu 1,00 (Klasse A)



Längsschalldämmung
 $D_{n,f,w} = 26$ dB
 Die angegebenen Längsschalldämmungswerte ($R_{w, D_{n,f,w}}$) entsprechen jeweils der Steinwolleplatte mit A-Kante.
 *) Werte basieren auf analytischen Tests.



Kante: Dicke (mm) /
Konstruktionshöhe (mm)

Kante: Dicke (mm) / Konstruktionshöhe (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Schallabsorptionsklasse	NRC
A,E: 20 / 200	0,60	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Weitere Kanten: 20-22 / 200	0,55	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Weitere Kanten: 20 / 20	0,10	0,25	0,70	0,95	1,00	1,00	0,55	D	0,70



Brandverhalten
 A1



Lichtreflexion und Lichtdiffusion
 87 % Lichtreflexion
 >99 % Lichtdiffusion



Feuchtigkeitsbeständigkeit und Formstabilität
 Bis zu 100% RH.
 Keine sichtbare Durchbiegung bei hoher Luftfeuchtigkeit
 C/0N



Reinigung
 - Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz
 - Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm



Hygiene
 Steinwolle bildet keinen Nährboden für gesundheitsschädliche Mikroorganismen.



Dauerhaftigkeit Oberfläche
 Verstärkte Dauerhaftigkeit und Beständigkeit gegen Schmutz.
 Nassabriebbeständigkeit: Klasse 4
 Die Nassabriebbeständigkeit wurde nach EN ISO 11998:2006 getestet. Sie wird gemäß EN 12720:2009+A1:2013 auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 5 am besten ist.



Stoßfestigkeit
 20 mm; Kante Z/M: Klasse 3A (für weitere Details kontaktieren Sie Rockfon).
 Die Stoßfestigkeit wurde gemäß EN 13964, Anhang D ermittelt.



Erscheinungsbild
 Superweiße Oberfläche
 L-Wert: 94,5
 Der Weißegrad (L-Wert) des Produkts wurde nach ISO 7724 bestimmt und wird in Werten von 1 (schwarz) bis 100 (weiß) angegeben.

Sehr matte Oberfläche, perfekt bei kritischem Streiflicht
 Glanzwert: Glanzeinheit 0,8 im 85°-Winkel
 Der Glanzwert des Produkts wurde nach ISO 2813 bestimmt.



Recyclbarkeit
 Vollständig recycelbare Steinwolle



Innenklima
 Rockfon Deckenplatten sind in die Klasse E1 gemäß EN 13964 (EN 717-1) eingestuft. Rockfon Deckenplatten haben eine sehr geringe Freisetzung von VOCs. Eine Auswahl an Rockfon Produkten haben die folgenden Leistungsniveaus und Labels in Bezug auf Emissionen in der Innenraumluft erreicht:



Materialgesundheit
 Alle Materialien, die in Rockfon Produkten verwendet werden, werden anhand der Liste der eingeschränkten Stoffe gemäß REACH überprüft und enthalten keine stark besorgniserregenden Stoffe (SVHC). Rockfon Steinwolle-Fasern entsprechen der EU-Verordnung für sichere Fasern und verfügen über eine EUCEB-Zertifizierung.

Sounds Beautiful

